



TECHNICKÝ LIST – ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Stůl 800x1500x760, židle 570x500x770, lavice bez opěradla 400x1500x440 a lavice s opěradlem 570x1500x770

Specifikace

- Zahradní nábytek je vyroben v kombinaci vymývaného betonu v provedení Sázava a dřeva. Použité nosné prvky z vymývaného betonu zajišťují dlouhou životnost a nenáročnou údržbu. Výplň je vyrobena lakovaného smrkového dřeva.

Použití

- Zahradní nábytek je určen k venkovnímu použití pro relaxaci a odpočinek.

Zabudování zahradního nábytku

- Nábytek se nechá volně stát na dostatečně zhutněném a zpevněném podkladu. Je možné zajištění chemickou kotvou.
Horní vrstva pokladu musí být zhotovena v dostatečném sklonu, aby byl zabezpečen odtok srážkové vody z konstrukce dlážděného krytu.
Nerovnost horní vrstvy pokladu měřená podle ČSN 73 6175 nesmí být v podélném směru větší než 20 mm v příčném směru větší než 15 mm. Odchyly od příčného sklonu nesmí být větší než 0,5%.
V případě, že jsou na prvcích zjevné vady, nesmí dojít k jejich zabudování!

Podmínky pokládky

- Dlažba se klade na předem připravený podklad v přiměřených povětrnostních podmínkách. Při použití betonáže a maltových ložních vrstev nesmí teplota klesnout pod + 5°C.

Pokládka

- Prvky se ukládají na zhutněnou ložní vrstvu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky nebyla větší než hloubka distančního výstupku. U čtvercové dlažby musí být šířka spáry 4-5 mm. Tloušťku pod nejnižší položenou dlaždicí nejméně 70 mm. Pokládka prvků se provádí shora, tzn. z položené dlažby tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Spáry mezi obrubníkem a dlažbou je třeba provést co nejmenší. Na okrajích je třeba použít krajové prvky, popř. se dlažba upraví řezáním a sekáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlážděného krytu. Vypĺňování spár v dlažbě se provádí souběžně s kladením dlažebních prvků. Nestmelený materiál v podobě jemného křemičitého písku se do spár vmete. Přebytný materiál se zamete a dlažba se popř. pokropí. Pro jednu pokládku je možno použít jen jednu tloušťku dlažby. U ložních vrstev z malt je třeba dohutnit dlažbu ještě před začátkem tuhnutí malty. Nevyhovující (poškozené) dlažební prvky je třeba ihned vyměnit, propadlé je třeba vyjmout podsypat a znovu dohutnit.

Zkoušení a kontrola

- Výrobky prověřovány ve smyslu ověření shody podle nař.vlády č.163/2002 Sb.ve znění pozd.předpisů.

Ošetřování a údržba výrobku

- Nosné prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů – cement, kamenivo, vody, chemických přísad a barevných pigmentů. Případná barevná nestejnomyěrnost v ploše výrobkům je způsobena kombinací a vzájemným působením odlišných materiálových charakteristik vstupních složek. Případná přítomnost dutin malého rozměru v ploše výrobku nesnižuje jejich kvalitu. Dřevěnou výplň je nutné jednou ročně

ošetřit impregnací, z důvodu odolnosti materiálu vůči povětrnostním podmínkám a delší životnosti.
V případě nedodržení ošetření dřeva nezodpovídá dodavatel za případné reklamace výrobků.